

BlackFox GLASS – быстросохнущая полиэфирная 2К шпатлевка.

Описание

2-компонентная шпатлевка со стекловолокном для основных операций с пероксидным отвердителем.

Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

70045 BlackFox Полиэфирная шпатлевка GLASS 1800г + отвердитель

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голому металлу и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Хорошая шлифуемость.
- Допускает использование ИК-сушки.

Подложки

- рекомендована для стали, алюминия, оцинкованных покрытий, армированных пластиков

* Не рекомендуется для использования поверх покрытий, грунтов, термопластичных отделочных покрытий.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Добавить активатор	5-15°C	15-30°C
			3 %	2 %
	VOC	<250 г/литр		
	Жизнеспособность при 20°C	3-5 мин.		
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.		
	Сушка при 20°C	16-30 мин.		
	ИК сушка	Короткими волнами: 2-3 мин. Средними волнами: 5-7 мин. Дистанция: 60 см		
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.				

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

1. Очистить поверхность. Промыть и высушить.
2. Обезжирить. Вытереть насухо чистой ветошью.
3. Шлифовка поверхности механическая P80 или P120.
4. Кромки шлифовать P180 или P240.
5. Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла.
6. Обезжирить. Вытереть насухо чистой ветошью.

Очистка оборудования

Использовать моечный растворитель для очистки окрасочного оборудования.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

Примечания

- Не наносить BlackFox GLASS на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество активатора во избежание дефектов: просачивания пероксида и оконтуривания.
- Не наносить краску непосредственно BlackFox GLASS во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка (г)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
70045	1800	1	1,75

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по правилам техники безопасности. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.