

2K Лак HS №76020, 76025

ВЕРСИЯ: 01
11/2013








ОПИСАНИЕ

ЛАК HS №2311006 - 2-компонентный акриловый прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка для применения в системе база-лак. Высокий блеск. Короткое время сушки. Хорошая химическая и механическая стойкость.

ПРОДУКТЫ

2K Лак HS №76020, 76025
Отвердитель №77081, 77085
Растворитель №79854, 79860

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

		по объему		по весу
		ЛАК	2	100
 	Смешивание продукта	Отвердитель	1	49
		Растворитель	15-20%	14 - 18
		ВОС для смеси	490 г/л	Укрывистость: 11-12 м ² /л
	Вязкость FORD 4 20°C	16 - 18 сек.	Жизнеспособность, 20°C: 3 часа	
	Оборудование для нанесения	1,2-1,4 мм	2- 3 бара	
	Количество слоев	2	Толщина: 25 - 30 мкм/слой	
	Выдержка при 20 °C	5 - 10 мин		
	Сушка	20°C	60°C	
	Монтажная прочность	5 ч	30 мин	
	Полное высыхание	18 ч	30 мин	
	Инфракрасная сушка 60°C на поверхности	25 мин		

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Беречь от огня! Только для профессионального использования! Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания), избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке. За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.