










## Technical Datasheet

<b>Описание</b>	<b>VALUE-PRO® грунт для пластиков, VP330-1110</b> , 1К грунт для нанесения на широкий диапазон пластиков.	
<b>Материалы</b>	VP330-1110 <i>Value-Pro</i> 1К Грунт для пластиков	
<b>Поверхность</b>	Большинство пластиков, используемых в автомобильной промышленности. Внимание: VP330-1110 не может наноситься на некоторые виды пластмасс PE. Этот грунт не подходит для нанесения на пластики, чувствительные к органическим разбавителям, такие как пенопласт (PS).	
<b>Подготовка Поверхности</b> 	Для очистки поверхности используйте очиститель для пластиков <i>Value-Pro</i> VP830-2380. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.	
<b>Пропорции смешивания</b> 	Готов к применению	
<b>Краско-распылитель</b> 	Конвенциональный:	Сопло 1,3 – 1,5 мм / Рабочее давление 40-45 psi (2,8- 3,1 бар)
	HVLP:	Сопло 1,3 – 1,5 мм, рабочее давление – смотрите рекомендации производителя
<b>Нанесение</b> 	1 полный слой	
<b>Межслойная сушка</b> 	10 мин. при 20°C	
<b>Сушка</b> 	10 мин. при 20°C	
<b>Следующее покрытие</b> 	На грунт для пластиков VP330-1110 <i>Value-Pro</i> допускается наносить базовые и акриловые эмали. При необходимости увеличения толщины покрытия рекомендуется использовать грунты-наполнители <i>Value-Pro</i> P330-1650/1670 или эпоксидный грунт <i>Value-Pro</i> P330-1200.	
<b>Внимание:</b>	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Value-Pro</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства	
<b>ВОС Информация</b>	Данный материал не подпадает под действие Директивы ЕС 2004/42 , поэтому к нему нет требований по содержанию ВОС (ЛОС) в готовой смеси.	