



Technical Datasheet

Описание	VALUE-PRO® MS Лак, VP390-4030 , 2-х компонентный акрил-уретановый лак со средним сухим остатком для мелких и средних ремонтов.		
Материалы	Лак:	VP390-4030 <i>Value-Pro</i> MS Лак	
	Отвердители:	VP315-3729 <i>Value-Pro</i> MS Быстрый отвердитель	(до 18°C)
		VP315-3730 <i>Value-Pro</i> MS Стандартный отвердитель	(18 - 25°C)
		VP315-3731 <i>Value-Pro</i> MS Стандартный отвердитель	(25 - 35°C)
Подготовка поверхности	Смотрите техническую информацию по нанесению базовых эмалей. Внимание: Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака VP390-4030 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. Перед нанесением лака протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой		
Пропорции смешивания 	<i>Value-Pro</i> MS Лак VP390-4030 <i>Value-Pro</i> MS Отвердитель VP315-3729/20/30		По объему: 2 части 1 часть Время жизни: 2 - 4 часа
Краско-распылитель 	Конвенциональный:	Сопло 1,3 – 1,4 мм / Рабочее давление 50 psi (3.5 бар)	
	HVLP:	Сопло 1,3 – 1,4 мм, рабочее давление – смотрите рекомендации производителя	
Нанесение 	2 слоя (45 – 55 мкм толщина покрытия)		
Межслойная сушка 	5 – 10 мин. при 20°C		
Сушка 	20°C	«От пыли»: Монтажная прочность Оклейка Полировка:	30-60 мин. 3 - 4 часа 12 часов 16 часов
	Принудительная:	60°C Полировка	20 - 30 мин. 2 часа после полного остывания
Внимание:	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Value-Pro</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства		