



## EXTRA GOLD МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ ЛЕГКОШЛИФУЕМАЯ ШПАТЛЕВКА

|   |   |
|---|---|
| <b>Описание</b>   | U-POL EXTRA GOLD – 2K мультифункциональная полиэфирная шпатлевка. Сочетает отличные заполняющие качества с гладкостью распределения и легкостью обработки. Не пористая универсальная шпатлевка. Не дает усадку, не забивает абразив, не образует пленки после высыхания. Может использоваться как в качестве наполняющей так и в качестве доводочной шпатлевки. Может использоваться со всеми покрасочными системами.   |
| <b>Подготовка поверхности</b>                                   | Голый металл (сталь, алюминий, цинк): обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P60–P80.<br>Оригинальное лакокрасочное покрытие: обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P180.  |
| <b>Соотношение смешивания</b>                                   | 100 частей (по весу) полиэфирной пасты, 2 части (по весу) отвердителя шпатлевки U-POL. Сильная передозировка отвердителя не ускорит времени отвердевания, но может привести к изменению цвета лакокрасочного покрытия.  |
| <b>Инструменты</b>  | Доска для смешивания, шпатлевочный нож, пластиковый или металлический шпатель.  |
| <b>Пригоден к использованию после смешивания с отвердителем</b> | 4–5 минут при смешивании при температуре 20°C   |
| <b>Обработка</b>  | При температуре 20°C – через 20 минут.<br>Оптимальный временной интервал для обработки от 20 минут до 3 часов после нанесения.  |
| <b>Правила безопасности и охраны труда</b>                      | ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.<br>ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL <a href="http://www.u-pol.com">www.u-pol.com</a><br>Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы. |
| <b>VOC Информация</b>   | Норматив содержания VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 250 гр./литр<br>Фактическое содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 100 гр./литр   |
| <b>Код продукта</b>   | UPEG/2 – 1.1 л банка<br>UPEG/4 – 2.1 л банка<br>DIS/EG – 1.3 л банка под диспенсер<br>UPEG/BM – 0.6 л пакет<br>UPEG/BL – 1.0 л пакет  |