

TECHNICAL DATA SHEET N-4100 NASON™ HS PLUS CLEAR

ОПИСАНИЕ

- Nason N-4100 легко смешивается и прост в применении.
- HS Plus Clear обеспечивает долговечность покрытия, хороший розлив и превосходный высокий блеск.

СВОЙСТВА

- Прочное и долговечное покрытие с высоким блеском.
- Хорошо подходит для всех видов ремонта.

ПРОДУКТЫ

- N-4100 Лак
- N-5000 Отвердитель
- N-6000 Растворитель

ПОДЛОЖКИ

- Базовое покрытие Nason
- Все заводские покрытия, очищенные и отшлифованные

TECHNICAL DATA SHEET N-4100 NASON™ HS PLUS CLEAR

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Тщательно очистить поверхность после шлифовки
- Перед нанесением ещё раз очистить поверхность с продуктом NASON™ N-1000

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА



По объёму: 2:1:10%
По весу (граммы): 100:50:15
С продуктами системы Nason, отвердителем N-5000 и растворителем N-6000



6-8 часов

НАНЕСЕНИЕ



17-19 секунд DIN 4 мм при 20°C



Данные соответствуют оборудованию HVLP (см. рекомендации производителя)
Размер окрасочного сопла: 1.3-1.5 мм
Рабочее давление: 2.0 бар на входе / HVLP: максимум 0.7 на выходе



2 слоя

Толщина сухой плёнки: 55-65 µ



Межслойная выдержка: 5 минут при 20°C
Перед сушкой: 5 минут при 20°C



СУШКА



МОНТАЖНАЯ ПРОЧНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



- Данный продукт классифицируется в соответствии с регламентом (ЕС) 1272/2008 (CLP).
- Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Safety Data Sheet.

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству материалов Nason™. Технологические характеристики лакокрасочных систем будут недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Nason™, если такое использование специально не обозначено как допустимое.